

Vas-klorid ($\text{FeCl}_3+6\text{H}_2\text{O}$) maratószer

Használható NYÁK-lemezhez, rézlemezhez és rézmetszethez. Ajánlott felhasználási hőmérséklet 20...40°C. A magasabb hőmérséklet gyorsabb maratást tesz lehetővé, de nő az un. "alámarás" veszélye.

Felhasználási mód:

A tasak tartalmát 0.5-1liter 20...40°C-os vízben lassú adagolás mellett oldja fel üveg vagy. műanyag edénben. A kész oldatba helyezük fóliával lefelé a NYK-lemezt. (Kétoldalas lemezt lehetőleg függőlegesen tegye ez oldatba.) A maratást gyorsíthatjuk a folyadék vagy a panel mozgatásával. A maratás után bő vízzel öblítse le a lemezt. AZ oldat üvegben, légmentesen lezárva, hűvös helyen 6-8 hétig tárolható.

Csomagolás: 250g granulátum



Figyelmeztetés!

Az oldat erősen toxikus, lenyelése egészségre káros. Szembe vagy sebbe kerülése esetén azonnal bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz. Gyermekektől elzárva, élelmiszertől távol tartandó. A szokásos vegyszerekkel szembeni elővigyázatosság javasolt. (Gumikesztyű, védőszemüveg.) Lefolyóba nem önthető.